هياكل فولاذية ولفائف صلب وألواح تسقيف من الصين.

لفائف الصلب المجلفن (GI)

لفائف صلب مطلية بالزنك للتسقيف والتشكيل بالدرفلة والمدادات ومجاري الهواء والتصنيع العام.

عرض المواصفات

السماكة	0.08–3.0 mm (حتى 6.0 mm عند الطلب) السماكة الاسمية تشمل طبقة الزنك (GB/T 2518). ما دون 0.20 mm خارج نطاق مواصفة GB: يُورَّد حسب السماكة المقاسة مع تقرير اختبار.
العرض	600–1250 mm (حتى 1500 mm عند الطلب)؛ الشائع 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm؛ والشق حسب العرض الذي تريده
طلاء الزنك	Z20–Z275 g/m² (المجموع للوجهين)؛ الشائع Z120، Z180، Z100، Z80، Z60، Z40، Z30؛ و Z350 عند الطلب Z275 تُحسب سماكة الوجه الواحد بكثافة زنك 7.10 g/cm³ (GB/T 25052). Z120 ≈ ASTM G40، Z180 ≈ G60، Z275 ≈ G90.
درجة الصلب	DX51D+Z (تجاري، طري) · DX52D/DX53D (للسحب) · S250GD–S550GD (إنشائي)؛ S550GD صلب كامل (حد خضوع ≥550 MPa) لألواح التسقيف
وزن اللفة	3–10 t (السماكات الرقيقة عادةً 3–5 t)
القطر الداخلي للفة	508 mm (قياسي) أو 610 mm
الحد الأدنى للطلب	26 t للطلب؛ ويمكن جمع مقاسات وألوان مختلفة في طلب واحد
مدة التسليم	7–15 يوماً بعد الدفعة المقدمة

المواصفات التفصيلية

الزهرة (Spangle)	زهرة عادية أو صغيرة أو بدون زهرة
معالجة السطح	تخميل بالكرومات أو بدون كروم، مزيّت أو جاف، مقاوم لبصمات الأصابع؛ مع درفلة تنعيم (skin-pass) إذا لم تُحدَّد، يورّد المصنع سطحاً عادياً مزيّتاً (الافتراضي في GB/T 2518). يرجى التحديد عند الطلب.
التفاوتات	السماكة والعرض والاستواء وفق GB/T 25052-2024 بالدقة العادية؛ وتفاوتات أدق بالاتفاق
التحقق من الطلاء	وفق GB/T 2518-2019: متوسط ثلاث نقاط ≥ وزن الطلاء الاسمي، والنقطة الواحدة ≥ 85% من القيمة الاسمية
الحافة	حافة المصنع أو حافة مشقوقة
الوزن لكل m²	السماكة (mm) × 7.85 + الزنك (g/m²) ÷ 1000 = kg/m²
أساس السعر	EXW / FOB / CIF / CFR
مستندات الجودة	شهادة اختبار المصنع (MTC) أو شهادة جودة من المصنع مع كل طلب

التغليف والتحميل

ورق مقاوم للماء وغشاء بلاستيكي وأشرطة فولاذية؛ تغليف تصدير مناسب للشحن البحري؛ وضع اللفة أفقياً (eye-to-side) أو عمودياً (eye-to-sky) عند الطلب

نحو 26 MT لكل حاوية 20 ft

لعرض السعر، أرسل

المنتج، والمقاسات، والكمية، وميناء الوصول.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

الهاتف / sales@vanrely.com · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · WeChat: +86 173 2988 2029

من الاثنين إلى السبت، 9:00–18:00 بتوقيت الصين (GMT+8)

vanrely.com

آخر تحديث: أكتوبر 2026