VANRELY

Estruturas metálicas, bobinas de aço e telhas metálicas da China.

Bobina de aço pré-pintada (PPGI / PPGL)

Bobina de aço pré-pintada sobre base galvanizada ou galvalume, para telhas, fechamentos laterais e painéis sanduíche.

Ver especificações

Metal-base	Galvanizado Z20–Z275 · Galvalume 55% Al-Zn AZ30–AZ150 · econômico 25% Al-Zn; grau-base DX51D / SGCC (macio) ou S550GD / G550 (full hard) Revestimentos-base comuns na exportação: Z40–Z120 em bitolas finas; Z275 ou AZ150 para obras de alta especificação ou litorâneas.
Espessura (com pintura)	0.10–1.5 mm (até 2.0 mm sob consulta); usual 0.12–0.80 mm Abaixo de 0.20 mm fica fora do escopo da norma GB: fornecido conforme espessura medida, com laudo de ensaio.
Largura	600–1250 mm (até 1500 mm sob consulta); mais comuns 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm
Sistema de pintura	Face: primer de 5 µm + acabamento de 10–20 µm (15–25 µm no total). Tinta: poliéster PE (padrão), SMP, HDP, PVDF. Verso: demão única de 5–7 µm; verso com duas demãos (≥12 µm) sob consulta. Códigos conforme GB/T 12754: PE poliéster, SMP poliéster modificado com silicone, HDP poliéster de alta durabilidade, PVDF fluorcarbono; 2/1 = duas demãos na face / uma demão no verso.
Cor	Qualquer cor RAL ou conforme sua amostra; amostra de cor confirmada antes da produção; lote fotografado ao lado da amostra antes do carregamento
Peso da bobina	3–10 t (normalmente 3–5 t)
Pedido mínimo	26 t por pedido; dimensões e cores podem ser misturadas no mesmo pedido
Prazo de produção	7–15 dias após o sinal e a aprovação da amostra de cor

Especificações detalhadas

Critério de espessura	Espessura total revestida (TCT): a espessura cotada inclui a pintura
Brilho	Fosco, semibrilho ou alto brilho, conforme acordo
Acabamento de superfície	Liso (padrão), gofrado, estampado (madeira, tijolo, camuflado), fosco
Filme de proteção	Filme de proteção PE na face, opcional
Diâmetro interno da bobina	508 mm (padrão) ou 610 mm
Ensaios disponíveis	Espessura da pintura, dobramento T (T-bend), impacto reverso, dureza ao lápis, aderência (quadriculado), névoa salina, envelhecimento UV — conforme GB/T 13448-2019
Vida útil típica da pintura (referência, não é garantia)	PE cerca de 10 anos · SMP 15+ anos · PVDF 20+ anos, conforme o clima e a espessura do revestimento
Peso por m²	kg/m² ≈ espessura do metal-base (mm) × 7.85 + revestimento metálico (g/m²) ÷ 1000 (a pintura acrescenta cerca de 0.03–0.05 kg/m²)
Base de preço	EXW / FOB / CIF / CFR
Documentos de qualidade	Certificado de usina (MTC) ou certificado de qualidade da fábrica em todo pedido

Embalagem e carregamento

Papel impermeável, filme plástico, cintas de aço; embalagem de exportação para transporte marítimo

Cerca de 26 MT por contêiner de 20 ft

Para cotar, envie

Produto, dimensões, quantidade e porto de destino.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Telefone / WeChat:+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Seg–Sáb, 9:00–18:00, horário da China (GMT+8)

vanrely.com

Atualizado: out 2026